

## POR-15 CHASSISCOAT



### Produktbeskrivning

Chassiscoat Black är en permanent svart toppbeläggning utvecklad för användning på målade och grundmålade ytor. Lägg på POR 15 Rust Preventive Paint för det hårdaste och mest bestående skyddet mot rost och korrosion. Chassiscoat Black är icke-poröst och spricker, flisar eller flagar inte vid adekvat användning. Det har förvånansvärt motstånd mot rening och nötning och motsvarar i styrka vanliga POR-15 beläggningar. Chassiscoat Black är inte känsligt för ultravioletta strålar och kan utsättas för solljus utan skadliga följder. Följ anvisningarna noga och du belönas med världens bästa chassiskydd.

### Användningsdirektiv

Rör om innehållet ordentligt, håll sedan en portion i en separat behållare och stäng burken omgående. Håll lock och spår rena för att undvika permanent förslutning av burken. Måla aldrig direkt ur burken. ChassisCoat Black liksom alla POR-15 beläggningar skall alltid röras, aldrig skakas. Bästa fördelningsmetod: Använd ett kaffemått eller en påfyllningstratt, håll inte tillbaka överbliven färg i burken, förtunna enbart med POR-15 Solvent om nödvändigt. Lägg på i tunna täckande skikt.

### Ytpreparering

Ytan som skall behandlas skall vara torr och fri från fett. Olja och andra föroreningar. Använd POR-15 Marine Clean förtunnat med en del Marine Clean och åtta delar vatten för att avlägsna lätta föroreningar. Skölj sedan med vatten och låt torka.

Användning av ChassisCoat på andra grundfärger: Repetera ovanstående instruktioner, slipa sedan ytan lätt med 240 sandpapper och torka rent med en torr trasa.

Att måla på en härdad POR-15 yta: Rengör med Marine Clean enligt ovan. Slipa sedan med 300 sandpapper och lägg på ett tunt till medium skikt av POR-15 Self Etching Primer, låt härda i 30 minuter vid 68°F (20°C) eller längre i kallare temperaturer. Lägg på ChassisCoat Black som slutlig finish. Beroende på temperatur och luftfuktighet belägg igen med 3-12 timmars intervaller.

### Sprutbeläggning

Använd 25-35 LBS(172-240KPA) tryck för normal halvgläns.

Rengöring: Använd POR-15 Solvent eller lacknafta för rengöring som måste göras innan ChassisCoat Black torkar. En gång torr, kan ChassisCoat Black inte avlägsnas med Solvent. ChassisCoat Black kan ta 3-4 dagar för att uppnå maximal hårdhet eller längre i temperaturer under 55°F (15°C). ChassisCoat Black behöver förtunning 10-20% för de flesta sprutpåläggningar.

### Frågor och svar

Jag har använt POR-15 Rust Preventive Paint i årtal. Kan jag istället använda POR-15 ChassisCoat Black och erhålla samma rostskydd?

Nej, du kan använda ChassisCoat Black på rent stål och erhålla rostskydd men inget liknande POR-15 Rust Preventive Paint som tränger in i porerna på metallen och kemiskt förbinder sig med ytan. Använd ChassisCoat Black på POR-15 Rust Preventive Paint för att erhålla bästa möjliga skydd.

Hör på nu! Jag har använt ChassisCoat Black på rent stål och erhållit en fantastisk bindning.