

POR-15 TIE-COAT PRIMER

Produktinformation och specifikationer

Tie-Coat Primer är en mycket seg och polerbar icke fuktkänslig en-komponents Polyuretan primer. Den innehåller blandade polymerlösligt harts som har utmärkta vidhäftningsegenskaper för de flesta målade ytor, speciellt de med POR-15 eftersom vi har matchat och blandat hartskomponenterna från båda beläggningsarna för att göra dem fullt kombinerbara. **Tie-Coat Primer** är högresistent mot genomträngning av toppbeläggningar såsom emaljer, lacker och två-komponents finishar (genomträngande toppbeläggningar är beläggningar med speciellt aggressiva lösningsbaser som kan tränga igenom och förstöra delvis härdad basbeläggning).

Tie-Coat Primer är inte en reagerande beläggning (som POR-15 som reagerar med fukt) men dess revolutionerande vidhäftningsförmåga gör det till en idealisk sammanbindande primecoat mellan POR-15 och skilda toppbeläggningar. Det är polerbart till en perfekt jämn färdig yta. Det kan användas på väl torkade POR-15 beläggningar, även om de är mer än ett år gamla, utan någon speciell förberedning annat än rengöring av ytan.

Ytprepareing: Ytan som skall beläggas skall vara fri från fett, olja och främmande substanser. Användning av en skrubbkudde kommer att skapa den bästa ytan för vidhäftning.

Förtunning: Kan förunnas upp till 5% med POR-15 Solvent. Förtunning är normalt inte nödvändig. Efterföljande beläggningar kan appliceras med 12 timmars intervall om man önskar. Rör om **Tie-Coat Primer** ordentligt före användning, skaka inte eftersom det skapar luftbubblor.

Tryck: Spraya vid ungefär 35 LBS, slipa inte mellan strykningarna, slipa enbart efter att sista beläggningsen av primern har torkat fullständigt (24 timmar).

Toppbeläggning: Tillåt ett minimum av 24 timmar före applicering av någon toppbeläggning över Tie-Coat Primer. Misstaget med att inte låta det torka tillräckligt länge före applicering av toppbeläggningar kan resultera i spaltning och veckning av slutresultatet. Vi rekommenderar inte att toppbelägga Tie-Coat Primer med andra primers före toppbeläggningsen.

Lagring och hantering: Lagra i tätt förslutna behållare och skydda från fukt och främmande material.

Idealisk lagringstemperatur är 50-81 °F (10-27 °C).

Sammanfattning:

1. Rör om, skaka inte Tie-Coat Primer före användning.
2. Slipa inte mellan beläggningsarna, slipa endast efter att slutbeläggningsen har torkat ordentligt (24 timmar).
3. Som vid andra lösningsbaserade beläggningar använd en organisk ångpartikelmask NIOSH/MSHA godkänd när du sprayar eller borstar. I stängda utrymmen använd en luffförsedd andningsmask när du sprayar.